

Colle spéciale manchons isolants



UTILISATION :

CIN75 est spécialement formulé pour le collage des systèmes d'isolation flexible d'isolation en caoutchouc élastomère à cellules fermées (NBR).

DESCRIPTION :

Adhésif spécial pour une utilisation avec tous les systèmes d'isolation flexibles. Adhérence parfaite sur les apprêts métalliques, sans adhérence sur l'asphalte, le bitume ou les revêtements au minium rouge (à base d'huile de lin). Adhésif de contact à base de polychloroprène, sans composés aromatiques.

CARACTERISTIQUES :

Base : Caoutchouc synthétique modifié (caoutchouc chloroprène).

Couleur : Jaune-rouge

Solide % : 18 ± 2 %

Température de service : Idéalement + 20 °C, ne pas utiliser en dessous de 0 °C. À des températures inférieures à +5 °C ou avec une humidité relative supérieure à 85 %, de la condensation peut se produire de manière accrue sur les surfaces à coller ou sur le film adhésif.

Résistance à la température : -50 °C à +110 °C

Caractéristiques / Application

Bien remuer avant utilisation. Facile à pulvériser, très bonne adhérence initiale, bonne résistance thermique. Appliquer des deux côtés avec un pinceau ou un pistolet à air.

Temps de gommage : 4-8 minutes. Après adhérence, presser fermement les surfaces ensemble.

Viscosité : Env. 600 mPas (Höppler)

Densité : Env. 0.85 g/cm³

Nettoyage : Agent de nettoyage à base de solvant.

Stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel (+15 à +23 °C) dans un contenant d'origine hermétiquement fermé.