

Peinture résistante aux intempéries



UTILISATION :

Il sert à protéger les tubes des intempéries.

DESCRIPTION :

PIN75 est une peinture à base d'eau qui ne coule pas et peut être utilisée à l'extérieur pour des raisons visuelles. L'enduit est résistant aux intempéries et au vieillissement et se caractérise par une excellente flexibilité, un séchage rapide et une adhérence exceptionnelle.

Le PIN75 est en grande partie inodore.

CARACTERISTIQUES :

Couleur : Semi-brillant blanc env. RAL 9010

Viscosité : Convient pour une application au pinceau ou au rouleau ; peut être diluée avec de l'eau pour une application par pulvérisation. Des tests préalables sont requis.

Densité : Environ 1,3 g/cm³ à +20°C (DIN 53217)

Volume de substances solides : Environ 36 %

Contenu en substances solides : Environ 50 %

COV : Valeur limite UE (catégorie de produit : A/a) : 30g/l (2010) - Contenu en COV <10 g/l

Consommation : Environ 275 ml/m² par couche ; au moins 550 ml/m² doivent être appliqués en au moins deux couches pour assurer une protection complète.

Température d'application : La température lors de l'application ne doit pas être inférieure à +10°C ni supérieure à +30°C. PIN75 sera complètement sec après 6 heures à +20°C, en fonction de l'épaisseur de la couche.

Application : L'isolation ne doit pas être exposée aux intempéries pendant plus d'un jour, ce qui signifie que la peinture PIN75 doit être appliquée dès que possible après l'installation de l'isolation. L'isolation doit être propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou de saleté. Les surfaces contaminées doivent être nettoyées à l'aide du nettoyeur adapté. Bien mélanger la peinture. Pour obtenir la meilleure protection, il est nécessaire d'appliquer au moins 550 ml par m² sans dilution. Appliquer au moins une couche de fond et une couche de finition. Attendre au moins 2 heures entre l'application des couches successives. La deuxième couche doit être appliquée au plus tard dans les 7 jours. La peinture est mieux appliquée avec un pinceau (pinceau à poils longs et souples) ou un rouleau. Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau ou de l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

Stockage : Conserver dans un endroit frais, à une température comprise entre +5°C et +30°C. PIN75 doit être complètement utilisé après l'ouverture de l'emballage.

Durée de conservation : La durée de conservation dans un emballage non ouvert est de 12 mois maximum.

Informations supplémentaires : Uniquement pour un usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants. En raison de l'influence des facteurs externes, il est nécessaire de vérifier régulièrement l'efficacité de la protection de la couche de finition. Une nouvelle couche doit être appliquée au moins tous les 2 ans.